

## POTREBAN MATERIJAL ZA DOBIJANJE KUBNOG METRA MALTERA

	Krečni malter za zidanje	Krečni malter za malterisanje	Krečno gipsani malter	Cementni malter	Produženi malter za zidove od siporeksa	Produženi malter za zidove od šupljeg bloka
<b>Pesak (kg)</b>	1560	1040	730	574	936	1404
<b>Cement (kg)</b>				180	144	144
<b>Kreč (kg)</b>	200	200	140		120	180
<b>Gips (kg)</b>			140			

Težina jednog kubnog metra peska zavisi od njegove vlažnosti ali za približan proračun, (kao što važi i za sve veličine u tabeli) može se uzeti da je  $1 \text{ m}^3 = 1300 \text{ kg}$ .