

## POTREBAN MATERIJAL ZA DOBIJANJE KUBNOG METRA MALTERA

	<b>Krečni malter za zidanje</b>	<b>Krečni malter za malterisanje</b>	<b>Krečno gipsani malter</b>	<b>Cementni malter</b>	<b>Produženi malter za zidove od siporeksa</b>	<b>Produženi malter za zidove od šupljeg bloka</b>
<b>Pesak (kg)</b>	1560	1040	730	574	936	1404
<b>Cement (kg)</b>				180	144	144
<b>Kreč (kg)</b>	200	200	140		120	180
<b>Gips (kg)</b>			140			

Težina jednog kubnog metra peska zavisi od njegove vlažnosti ali za približan proračun, (kao što važi i za sve veličine u tabeli) može se uzeti da je  $1 \text{ m}^3 = 1300 \text{ kg}$ .